



Film estirable mono adhesivo en polietileno, obtenido por un proceso de extrusión simultáneo de cuatro capas prelamadas. Estirable hasta aprox. el 150%, puede ser utilizado en máquinas semi-automáticas, con o sin prestiro. Indicado para cargas de cualquier tipo o forma, se puede servir también con tratamiento Inhibidor anti UV para resolver todos los problemas de cargas almacedanas al aire libre. En caso de almacenaje en espacios muy estrechos, el tratamiento 'XS' permite que una cara del film sea muy deslizante, optimal para los palets que se presenten muy sobresalientes.



FICHAS TÉCNICAS

PROPIEDADES		NORMA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
FUERZA DE ROTURA	LONG	ASTM D 882	KG mm ²	4
	TRASV			2,4
ELONGACION	LONG	ASTM D 882	%	500
	TRASV			750
FUERZA DE RASGADO	LONG	ASTM D 1922	Gr.	100
	TRASV			200
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN		N O R M A DERIBLOK	Gr.	1500
DART TEST		ASTM D 1709	Gr.	100
BRILLO		ASTM D 2457	%	91
COEFICIENTE DE DESLIZANTE		ASTM D 1894	-	> 1

