



Film estirable mono adhesivo en polietileno, de altísima prestación, obtenido la extrusión simultánea de cuatro capas diferentes pre laminadas. Creado para el paletizado de cargas de todo tipo, puede ser utilizado en maquinarias con prestiro hasta el 220% para el FPS, y hasta el 280% para el 18k. Se puede servir incluso con tratamiento inhibidor anti UV para resolver todos los problemas de cargas almacenadas al aire libre. En caso de almacenaje en espacios muy estrechos, el tratamiento 'XS' permite que una cara del film sea muy deslizante, optimal para los palets que se presenten muy sobresalientes.



FICHAS TÉCNICAS

PROPIEDADES		STANDARD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
FUERZA DE ROTURA	LONG	ASTM D 882	KG mm ²	5
	TRASV			3
ELONGACION	LONG	ASTM D 882	%	570
	TRASV			800
FUERZA DE RASGADO	LONG	ASTM D 1922	Gr.	200
	TRASV			260
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN		N O R M A DERIBLOK	Gr.	2000
DART TEST		ASTM D 1709	Gr.	170
BRILLO		ASTM D 2457	%	91
COEFICIENTE DE DESLIZANTE		ASTM D 1894	-	> 1

